



Textac

ADHESIVO

PARA SERVICIO TÉCNICO

LLAMAR GRATIS AL: 1-800-328-4261

FUERA DE NORTEAMÉRICA LLAMAR AL: +1-218-628-2217

EMAIL: help@chromaline.com

PROPIEDADES DEL PRODUCTO SENSIBILIZADO:

- Apariencia: Líquido blanco, se seca a color transparente
- Sólidos: 58,5 - 62 % en peso.
- Viscosidad: 1100 CPS (LFV) 3/50/77)
- Duración en almacenamiento: 1 año min. a temperatura ambiente.
- pH 4 - 5
- Peso por galón : 8,62 (1,03 kg/L)
- Contenido de COV: < 0.50%
- Estable al congelamiento/descongelamiento : Sí

APLICACIONES:

- Serigrafía: sujeta la prenda durante la impresión
- Bordado: mantiene el respaldo en su lugar mientras se cose

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:

- Retiene la adhesividad para 200 o más camisas
- Elimina el exceso de rocío sobre el suelo, el aire y los equipos
- A base de agua, y, por lo tanto, más respetuoso del medio ambiente
- No inflamable
- Un galón sustituye de 4 a 5 cajas de recipientes de aerosol
- Estable ante el congelamiento/descongelamiento

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

- 1 galón (3,8 L), 5 galones (18,9 L), tambor de 55 galones (208,2 L)

PRODUCTOS CHROMALINE PARA SERIGRAFÍA

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • TEL: 218.628.2217

FAX: 218.628.3245 • SITIO WEB: www.chromaline.com

E-MAIL: sales@chromaline.com



by **chromaline**



INSTRUCCIONES PARA TEXTAC

APLICACIÓN

Textac se puede aplicar manualmente a la paleta con una carda, una brocha de pintura, o una botella de rociado. Recomendamos unidades de rociado asistidas por aire para obtener revestimientos finos y parejos. Se aconseja aplicar cinta de paletas a una superficie limpia; esto evita fregar el Textac de la paleta. Sólo se necesita una capa fina para la impresión de camisas; sin embargo, se necesita una capa más gruesa para lana, sudaderas, toallas, u otros materiales de alto contenido de pelusa.

SECADO

Textac puede ser secado al aire; sin embargo, 20 segundos bajo una unidad de flash acelerará el secado. Una capa de adhesivo más gruesa aumenta la resistencia de la adhesividad y los tiempos de secado. Textac se torna transparente al secarse.

RESTABLECIMIENTO DE LA ADHERENCIA

Cuando la acumulación de pelusa disminuye la adhesividad, se puede utilizar una esponja húmeda para desprender la pelusa y restablecer la adhesividad al adhesivo, o volver a aplicar y permitir que Textac se seque. El adhesivo se puede transferir a la prenda si no está seco o adherido a la paleta. Es posible que no se requiera restablecer la adhesividad hasta llegar a 200 a 400 impresiones.

LIMPIEZA

Las paletas, equipos y pisos se pueden limpiar con agua caliente mezclada con el desengrasante Image Mate Degreaser 260. El uso de papel para paletas elimina la limpieza de las paletas. Se puede utilizar acetona en zonas difíciles de limpiar.



PRODUCTOS CHROMALINE PARA SERIGRAFÍA

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • TEL: 218.628.2217

FAX: 218.628.3245 • SITIO WEB: www.chromaline.com

E-MAIL: sales@chromaline.com